

Polyolefin-Schrumpfschlauch

FITCOTUBE® FT500U

FITCOTUBE®500U ist ein hochwertiger Allzweck-Schrumpfschlauch aus Polyolefin. Er eignet sich für eine Vielzahl von Industrie- und Automobilanwendungen. FITCOTUBE®500U ist hochflexibel, flammhemmend (gilt nur für farbige Schläuche) und halogenfrei. Besonders geeignet für die Isolierung elektrischer Kabel, Zugentlastung, Kennzeichnung und Kabelbündelung von Leitungen, Kabelbäumen und elektronischen Bauteilen.

Temperaturbereich:	-55°C bis +135°C (kurzzeitig bis zu +250°C)
Min. Schrumpftemperatur:	+90°C
Vollständige Schrumpfung:	+135°C (mind.)
Schrumpfverhältnis:	2:1
Standardfarben:	Schwarz, Blau, Grün, Rot, Weiß, Gelb Weitere Farben auf Anfrage

Bestellbezeichnung	Innendurchmesser (mm)		Wanddicke (mm)
	bei Lieferung (min.)	nach Schrumpfung (max.)	nach Schrumpfung (nom.)
FT500U-120	1,2	0,6	0,40 ±0,10
FT500U-160	1,6	0,8	0,43 ±0,10
FT500U-240	2,4	1,2	0,51 ±0,12
FT500U-320	3,2	1,6	0,51 ±0,12
FT500U-480	4,8	2,4	0,51 ±0,12
FT500U-640	6,4	3,2	0,64 ±0,12
FT500U-790	7,9	4,0	0,64 ±0,12
FT500U-950	9,5	4,8	0,64 ±0,12
FT500U-1270	12,7	6,4	0,64 ±0,12
FT500U-1590	15,9	7,9	0,64 ±0,12
FT500U-1910	19,1	9,5	0,76 ±0,15
FT500U-2540	25,4	12,7	0,89 ±0,15
FT500U-3200	31,8	15,9	1,02 ±0,20
FT500U-3800	38,1	19,1	1,02 ±0,20
FT500U-5100	50,8	25,4	1,14 ±0,20
FT500U-7600	76,2	38,1	1,27 ±0,20
FT500U-10200	101,6	50,8	1,40 ±0,25

*Weitere Größen auf Anfrage

Lieferform: Spulenware. Geschnittene oder bedruckte Ware auf Anfrage.

GREMCO GmbH · Sterzinger Str. 6 · D-86165 Augsburg · T +49.821.272.63-0 · F +49.821.272.63-44 · info@gremco.de · www.gremco.de •

PDS Nr.: 20230227122258

Version: UWM0223-3

Druckdatum: 21. Aug. 2023

FITCO® = eingetragenes Warenzeichen von GREMCO

Die hier enthaltenen Angaben entsprechen den Angaben der Herstellerwerke und sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie stellen jedoch keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar. Der Anwender dieses Erzeugnisses muss in eigener Verantwortung über dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz entscheiden. Unsere Haftung für dieses Erzeugnis richtet sich ausschließlich nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Polyolefin-Schrumpfschlauch

FITCOTUBE® FT500U

Eigenschaften	Prüfverfahren	Typische Werte
Mechanisch		
Zugfestigkeit	ASTM D2671	≥ 10,4 MPa
Reißdehnung	ASTM D2671	≥ 200%
Längenänderung	ASTM D2671	-10% bis +5%
Sekantenmodul 2% (nach Schrumpfung)	ASTM 2671	≤172MPa
Thermisch		
Tieftemperaturflexibilität (-55°C/4h)	ASTM D2671	Keine Rissbildung
Hitze Schock (250°C/4h)	ASTM D2671	Kein Fließen, Tropfen oder Reißen
Nach Alterung (175°C/168h): Zugfestigkeit Bruchdehnung	ASTM D2671	≥7,3MPa ≥100%
Elektrisch		
Durchschlagsfestigkeit	ASTM D2671	≥19,7kV/mm
Dielektrischer Widerstand	ASTM D2671	2500V/≥60s
Volumen Widerstand	ASTM D2671	≥1,0 x 10 ¹⁴ Ω*cm
Chemisch		
Wasseraufnahme (24h x 23°C)	ASTM D2671	≤0,5%
Entflammbarkeit	ASTM D2671, Prozedur C	Selbstverlöschend innerhalb 60s
Stabilität gegen Kupfer (16h/175°C)	ASTM D2671	Keine Korrosion
Flüssigkeitsresistenz (23°C/24h; Hydraulikflüssigkeit, Schmieröl) Zugfestigkeit Bruchdehnung Durchschlagsfestigkeit	ASTM D412 ASTM D2671 ASTM D2671 ASTM D2671	≥6,9Mpa ≥175% ≥15,8kV/mm